

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(73) Патентообладатель:
Открытое акционерное общество
"Нижнекамскнефтехим",
Открытое акционерное общество
Научно-исследовательский институт "Ярсинтез"

RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 2002108302/04, 01.04.2002

(24) Effective date for property rights: 01.04.2002

(46) Date of publication: 27.07.2003

(98) Mail address:
423570, Tatarstan, g. Nizhnekamsk, OAO
"Nizhnekamskneflekhim", nach. patentnogo
otdela F.F. Safinoy

(71) Applicant:

Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Nizhnekamskneftekhim",
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
Nauchno-issledovatel'skij institut "Jarsintez"

(72) Inventor: Dobrovinskij V.E.,
Komarov S.M., Bessalov V.P., Sal'nikov
S.B., Busygin V.M., Mustafin Kh.V., Rjazanov
Ju.I., Shijapov R.T., Shamsutdinov
V.G., Ishterjakov A.D., Gil'mullin R.A., Jakushev
Ju.N., Sofronova O.V.

(73) Proprietor:
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Nizhnekamskneftekhim",
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
Nauchno-issledovatel'skij institut "Jarsintez"


(54) BUTYL RUBBER PRODUCTION PROCESS

(57) Abstract:

FIELD: rubber industry. **SUBSTANCE:** butyl rubber is obtained via isobutylene/isoprene copolymerization at lowered temperature in presence of Friedel-Crafts catalyst in methyl chloride medium to form solid polymer suspended in methyl chloride followed by degassing of reaction mixture. Process is distinguished by that, before degassing, reaction mixture is passed through hydrocyclone, while withdrawing stream from its peripheral zone, which stream is returned into copolymerization stage, and withdrawing stream from central zone of hydrocyclone to be routed to degassing stage. Initial copolymerization components are formed from at least one of the following mixtures:

isobutylene/isoprene/methyl	chloride	blend;
recycle hydrocyclone	stream	with
above-indicated blend	mixed in	water-jet
apparatus;	above-indicated	recycle
hydrocyclone	stream	with
isobutylene/isoprene/methyl	chloride	product

after degassing of rubber suspension mixed in water-jet apparatus immediately before feeding them into polymerizer Catalystic solution is introduced into any stream returned into copolymerization stage or into polymerizer. EFFECT enhanced process efficiency 2 dwq. 1 tbi. 5 ex



Изобретение относится к получению синтетических каучуков, в частности к получению бутилкаучука.

Известен способ получения бутилкаучука путем сополимеризации изобутилена и изопрена, в котором в качестве реакционной среды используется углеводородный растворитель, в частности изопентан, а для инициирования реакции полимеризации используется протонированный комплекс металлогорганического соединения. Температура полимеризации составляет от -70 до -90°C. После полимеризатора реакционную смесь направляют на стадию выделения и сушки каучука (Синтетический каучук под редакцией И.В. Гармонова. Л.: Химия, 1983 г., стр. 299-300).

Основным недостатком этого способа является высокая вязкость получающихся растворов, не позволяющая работать с высокой концентрацией каучука в реакционной среде.

Наиболее близким к предлагаемому является способ получения бутилкаучука путем сополимеризации изобутилена с изопреном, где в качестве реакционной среды используется метилхлорид, не являющийся растворителем для бутилкаучука, а для инициирования реакции полимеризации используется катализатор Фриделя - Крафта, в частности алюминийхлорид. Температура полимеризации составляет от -80 до -100°C, при этом образующийся каучук находится в реакционной среде в виде тонкодисперсной суспензии. После полимеризатора реакционную смесь направляют на стадию выделения и сушки каучука (В.М. Соболев, И. В. Бородин. Промышленные синтетические каучуки. М.: Химия, 1977 г., стр. 175-177).

Основным недостатком этого способа является свойство мелких частиц агломерироваться, превращаясь в ком, налипать на внутренние устройства реактора и, в результате, приводить к прекращению процесса и выводу реактора на промывку, причем с ростом концентрации в полимеризаторе возрастает вероятность загрязнения реакционного пространства склонным к агломерации и прилипанию полимером. Таким образом, в данном процессе необходимо выбирать оптимальные условия между длительностью непрерывной работы и концентрацией полимера в реакторе.

Задачей настоящего изобретения является увеличение продолжительности непрерывной работы полимеризатора при увеличенных концентрациях полимера в реакционной смеси, поступающей на дегазацию, снижение энергозатрат и увеличение производительности процесса.

Указанный результат достигается предлагаемым способом получения бутилкаучука путем сополимеризации изобутилена и изопрена при пониженной температуре в присутствии катализатора Фриделя - Крафта с использованием в качестве реакционной среды метилхлорида с образованием полимеризационной реакционной смеси твердого полимера в метилхлориде с последующей дегазацией этой смеси, причем перед дегазацией реакционную массу пропускают через гидроциклон, из периферийной зоны которого

отбирают поток, возвращаемый на полимеризацию, а из центральной зоны - поток, направляемый на дегазацию.

Компоненты для получения бутилкаучука формируются из, по крайней мере, одной из нижеперечисленных смесей:

- исходная шихта из изобутилена, изопрена и метилхлорида,
- вышеуказанный возвратный поток из гидроциклона и исходная шихта, смешиваемые в гидроструйном аппарате при подаче их в полимеризатор,

- вышеуказанный возвратный поток из гидроциклона, возвратный продукт из изобутилена, изопрена и метилхлорида после дегазации взвеси каучука, смешиваемые в отдельном гидроструйном аппарате, при подаче исходных мономеров непосредственно в полимеризатор, при этом катализаторный раствор подают либо в полимеризатор, либо в любой из возвратных потоков.

Гидроструйный аппарат представляет собой гидроструйный насос и служит для осуществления процесса взаимного перемешивания вышеуказанных потоков и последующего их совместного транспортирования.

Процесс получения бутилкаучука осуществляется по схеме, изображенной на фиг.1.

Смесь мономеров в растворе метилхлорида (шихту) подают (поток 1) в реактор 2 через штуцер 3. Одновременно в реактор 2 через штуцер 4 подают раствор хлорида алюминия в метилхлориде (поток 5). Реакционную смесь интенсивно перемешивают многоярусной мешалкой 6. Температуру в реакторе 2 выдерживают изменением подачи катализаторного раствора.

Взвесь образовавшегося бутилкаучука направляют (поток 7) в цилиндрическую часть гидроциклона 8 по касательной к стенке. Суспензия каучука, приобретая вращательное движение и проходя сначала цилиндрическую, а затем и коническую часть гидроциклона 8 и под действием центробежной силы, разделяется на два потока, отличающиеся по плотности. Менее плотная часть располагается в центральной части гидроциклона, а более плотная отбрасывается на периферию. Менее плотную часть потока, содержащую в концентрированном виде наиболее крупные частицы каучука, выводят через штуцер 9 гидроциклона 8 потоком 10 в дегазатор 11, где производят отпарку метилхлорида и незаполимеризовавшихся мономеров (возвратного продукта) от каучука. Возвратный продукт (поток 12) направляют на переработку. После соответствующей подготовки, заключающейся в выделении продукта, пригодного для полимеризации (смесь: метилхлорид, изобутилен, изопрен), возвратный продукт направляют на приготовление шихты. Более плотный поток 13, содержащий в разбавленном виде мелкие частицы каучука, через штуцер 14 гидроциклона 8 насосом 15 через регулирующий клапан 16 направляют в реактор 2 через штуцер 17. Во время процесса регулируют расход потока 13 и фиксируют его расходомером 18, измеряют концентрацию каучука в полимеризаторе и в

потоке, поступающем на насос 15. Для отвода тепла, образующегося в результате протекания реакции полимеризации, и для поддержания необходимой температуры по высоте реактора в точках 19 и 20 в теплообменные элементы 21 подают потоком 22 жидкий этилен, который выводят в парообразном виде потоком 23. В этом процессе за счет вывода на дегазацию преимущественно крупных частиц полимера (поток 10), которые наиболее склонны к агломерации и налипанию на внутренние устройства, снижается вероятность загрязнения полимеризатора. В результате отбора разбавленной суспензии из периферийной зоны гидроциклона в значительной степени увеличивается концентрация суспензии, поступающей на дегазацию (поток 10). Поскольку поток разбавленной суспензии (поток 13) направляют обратно в полимеризатор, а он практически не содержит крупных частиц полимера, время пребывания крупных частиц в реакционной зоне сокращается, что благоприятно отражается на продолжительности непрерывной работы реактора. Поток разбавленной суспензии (поток 13), направляемый в полимеризатор, снижает концентрацию полимера в нем, что также уменьшает вероятность забивки полимеризатора.

На фиг.2 изображена схема варианта осуществления способа, когда насос 15 заменен гидроструйным аппаратом, в котором в качестве рабочей жидкости используют шихту.

Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Процесс получения бутилкаучука осуществляли по схеме, изображенной на фиг.1.

Смесь мономеров в растворе метилхлорида, содержащую 25 мас.% изобутилена, 0,5 мас.% изопрена и 74,5 мас.% метилхлорида (шихту) подавали в реактор 2 через штуцер 3 в количестве 15 т/ч. Одновременно в реактор 2 через штуцер 4 подавали раствор хлорида алюминия в метилхлориде с концентрацией 0,1 мас. %. Реакционную смесь интенсивно перемешивали многоярусной мешалкой 6. Температуру в реакторе 2 выдерживали в пределах минус 92 - минус 88°C, регистрируя ее термометрами сопротивления в точках 19 и 20.

Взвесь образовавшегося бутилкаучука направляли (поток 7) в гидроциклон 8. Менее плотную часть потока, содержащую в концентрированном виде наиболее крупные частицы каучука, выводили через штуцер 9 гидроциклона 8 в дегазатор 11. Более плотный поток, содержащий в разбавленном виде мелкие частицы каучука, через штуцер 14 гидроциклона 8 насосом 15 через регулирующий клапан 16 направляли в реактор 2 через штуцер 17. Во время процесса регулировали расход от насоса 15, измеряли концентрацию каучука в полимеризаторе и в потоке 13, поступающем на насос 15. Концентрацию каучука в потоке 10, поступающем на отгонку метилхлорида и незаполимеризовавшихся мономеров,

определяли по полученному каучуку. Процесс проводили до тех пор, пока мощность на валу мешалки 6 не превысила номинал.

Пример 2

Процесс проводили так же, как в примере 1, но катализаторный раствор (поток 5) подавали на всасывание насоса 15, а не в штуцер 4.

Пример 3

Процесс проводили так же, как в примере 1, но вместо насоса 15 использовали гидроструйный аппарат, в котором рабочей жидкостью была шихта (поток 1) (фиг.2).

Пример 4

Процесс проводили так же, как в примере 3, но смесь мономеров в реактор подавали отдельно в штуцер 17, а рабочей жидкостью был возвратный продукт после дегазации взвеси каучука, содержащий 3-5% изобутилена.

Пример 5

Процесс проводили так же, как в примере 4, но катализаторный раствор подавали в поток возвратного продукта после дегазации взвеси каучука, направляемого на гидроструйный аппарат.

Результаты, полученные в примерах 1-5, приведены в таблице в сравнении с контрольным пробегом (по прототипу).

Во всех примерах достигнуто значительное увеличение концентрации полимера в суспензии, поступающей на дегазацию (столбец 7), что приводит к сокращению энергозатрат, снижению концентрации полимера в реакторе (столбец 6), что приводит к увеличению длительности непрерывной работы реактора (столбец 11) и производительности реактора (столбец 8) (см. табл.).

Формула изобретения:

Способ получения бутилкаучука путем сополимеризации изобутилена и изопрена при пониженной температуре в присутствии катализатора Фриделя - Крафта с использованием в качестве реакционной среды метилхлорида с образованием полимеризационной реакционной смеси твердого полимера в метилхлориде с последующей дегазацией этой смеси, отличающийся тем, что перед дегазацией реакционную смесь пропускают через гидроциклон, из периферийной зоны которого отбирают поток, возвращаемый на сополимеризацию, а из центральной зоны - поток, направляемый на дегазацию, при этом исходные компоненты для получения бутилкаучука формируются из по крайней мере одной из нижеперечисленных смесей: исходная шихта из изобутилена, изопрена и метилхлорида; вышеуказанный возвратный поток из гидроциклона и исходная шихта, смешиваемые в гидроструйном аппарате при подаче их в полимеризатор; вышеуказанный возвратный поток из гидроциклона, возвратный продукт из изобутилена, изопрена и метилхлорида после дегазации взвеси каучука, смешиваемые в отдельном гидроструйном аппарате, при подаче исходных мономеров непосредственно в полимеризатор, при этом катализаторный раствор подают либо в полимеризатор, либо в любой из возвратных потоков.

1 С 3 1 2 6 0 2 2 RU

Результаты по примерам 1-5 в сравнении с контрольным примером


№	Температура в реакторе	Подача шихты	Концентрация мономера в шихте	Подача катализатора	Концентрация полимера в реакторе	% мас.	Концентрация суспензии, поступающей в дегазатор 8	Производительность реактора	Качество каучука		Длительность непрерывной работы	Дополнительные сведения			
									Вязкость по Мунни	Непродельность		Количество возвратной суспензии	Концентрация полимера в возврат. суспензии	Подача мономера в примерах 4 и 5	Подача возвратных продуктов в прим. 4 и 5
	°C	т/ч	% мас.	т/ч	% мас.	% мас.	% мас.	т/ч	МБ1+8-125	% мол.	Усл. един.	т/ч	% мас.	т/ч	т/ч
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Контрольный	88	15	20	0,5	16	16	16	2,4	50±3	1,6±0,2	1*				
Пример 1	88	15	25	0,5	14,5	22	22	3,3	50±3	1,6±0,2	1,5	15	7		
Пример 2	88	15	25	0,6	14,5	22	22	3,3	50±3	1,6±0,2	1,8	15	7		
Пример 3	88	15	25	0,45	14,4	20	20	3	50±2,5	1,6±0,2	1,5	8	4		
Пример 4	88	15	26**)	0,55	17	23	23	3,45	50±3	1,6±0,2	1	7	5	3,9	11,1
Пример 5	88	15	26**)	0,5	15,2	22	22	3,3	50±3	1,6±0,2	1,6	9	4	3,9	11,1

* - принято за 1

** - в пересчете на подаваемые мономеры

RU 2 2 0 9 2 1 3 C 1

RU 2209213 C1



Фиг. 2

RU 2209213 C1